



Detail produktu

REMAL univerzální penetrance V1307

REMAL univerzální penetrační nátěr směs vodních disperzí makromolekulárních látek, speciálních aditiv a konzervačních látek. Je doporučena **jako základní penetrační nátěr na savé podklady** (omítky, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru latexovými nebo malířskými barvami.

Penetrance REMAL je vhodná jako **penetrační nátěr na beton, penetrační nátěr na zdivo**, a i jako **penetrance na sádrokarton**. Využití najde i jako penetrační nátěr před malováním a vhodná je i jako penetrance na dřevo.

Penetrační nátěr REMAL vlastnosti:

- univerzální penetrance
- sjednocuje a zpevňuje podklad
- zvyšuje přídržnost následných nátěrů
- snižuje spotřebu vrchní barvy
- vhodná na savé a porézní povrchy
- penetrance na sádrokarton
- penetrační nátěr na zdivo
- penetrační nátěr před malováním
- penetrance na dřevo

Technické vlastnosti penetrance REMAL:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu a ředění 5 až 20 m²/kg
- **ředění** v závislosti na savosti podkladu 1 díl penetrance 3 dílky vody (1:3)
- **nanáší se** štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu)
- **podklad** omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady savé podklady
- **prostředí** interiéru a exteriéru
- kategorie A/h
- maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 30
- maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 7

Příklad nátěrového postupu pro penetraci REMAL:

Podklad pro penetraci musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Před použitím je potřeba výrobek řádně promíchat. Nanáší se štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu). Vrchní nátěr barvou je možné aplikovat po zaschnutí penetrační vrstvy (2 až 4 hod.). Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Způsob aplikace penetračního nátěru štětkou nebo válečkem.

Manipulace s penetrací:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivou, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladovatelnost penetračního nátěru:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

EAN:
Obj. číslo: MA4301
Ředění barvy: Vodou
Atest na dětské hračky: Ne
Výrobce: BARVY A LAKY HOSTIVARĚ
Značka: REMAL
Url produktu: <https://www.balshop.cz/remal-v1307-univerzalni-penetracni-nater>