

## KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60A

Transparentní voděodolné lepidlo s výjimečnou pevností > 100kg/cm<sup>2</sup>. V průběhu vytvrzování napěhuje a dokonale vyplňuje nerovnosti povrchu. Při nanášení nestéká, vytváří neviditelný spoj, vhodné pro profesionální využití.



### Technická data:

<b>Báze</b>	Polyuretan
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	vlhkostní
<b>Otevřený čas (*)</b>	cca 15 min.
<b>Doba stlačení (*)</b>	min. 3 hod.
<b>Specifická hmotnost</b>	cca 1,11 g/ml
<b>Teplotní odolnost</b>	-30°C až +100°C (po vytvrzení)
<b>Vodovzdornost (DIN EN 204)</b>	D4
<b>Smyková pevnost</b>	> 10 N/ mm <sup>2</sup>
<b>Obsah sušiny</b>	100% (bez rozpouštědel)

(\*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.

### Charakteristika:

- profesionální kvalita
- snadná aplikace z kartuše
- rychleschnoucí
- vyplňovací schopnosti díky schopnosti zpěnění
- vysoká lepicí síla
- výtečná vodovzdornost (D4)
- transparentní
- bez rozpouštědel

### Příklady použití:

- průmyslové lepení dřevěných částí a nábytku
- lepení mnoha dalších druhů materiálů – cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd.
- lepení různých dřevěných desek, panelů, vrstvených výrobků, dýhy apod.
- výroba vrstvených panelů
- lepení izolačních materiálů včetně polystyrenu
- lepení dřevěných konstrukčních prvků
- výroba okenních a dveřních rámců, u nichž se předpokládá taková expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204

### Provedení:

Barva: transparent

Balení: kartuše 300 ml

### Skladovatelnost:

Min. 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

### Podklady:

*Vhodné povrchy:* různé savé i nesavé podklady jako dřevo,

beton, cihly apod., není vhodné na PE, PP

*Stav povrchu:* čistý, bez mastnoty a prachu

*Příprava povrchu:* navlhčení podkladů zvyšuje rychlost vytvrzování a zlepšuje vyplňovací schopnosti zpěněním lepidla

Doporučujeme vždy provést test přilnavosti a kompatibility (vzájemné snášenlivosti materiálů).

### Pracovní postup:

*Nanášení:* Aplikujte v bodech nebo pruzích ruční nebo pneumatickou aplikační pistolí. Nejpozději do 15 min. spojte lepené díly a ponechte stlačené po dobu cca 3 hodin. Stlačení lepených materiálů během vytvrzování je nutné pro získání maximální pevnosti spoje.

*Pracovní teplota:* +5°C až +35°C

*Čištění:* White Spiritem (lakový benzín) nebo aceton před vytvrzením lepidla. Vytvrzené lepidlo lze čistit jen mechanicky.

*Opravy:* **Konstrukční lepidlo 60A**

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.